



実測データ

■表面磁束密度

材質	N40SH
寸法	12.6 φ x 4.8(M4皿)
品番	neo-4217
測定値(表面磁力)	0.5390T / 5390G
計測器	UHS-3DS(NDK)




■鉄板への吸着力

条件	鉄板からマグネットを垂直方向に剥がした時の力
測定値	27.97N 2.852kgf
計測器	FGP-50(SIMPO)

※対象1個を3回計測した平均値

イメージ



本データは実測値ではございますが、保証値ではございません、また個体によってバラツキがございます。
この結果による損害について当社は関知しませんので、予めご了承ください。