



実測データ


■表面磁束密度

材質	N40
寸法	15 × 6.4 × 3.2(2-M2.5皿穴)
品番	neo-4222
測定値(表面磁力)	0.4040T / 4040G
計測器	UHS-3DS(NDK)



■鉄板への吸着力

条件	鉄板からマグネットを垂直方向に剥がした時の力
測定値	13.69N 1.396kgf
計測器	FGP-50(SIMPO)



※対象1個を3回計測した平均値

本データは実測値ではございますが、保証値ではございません、また個体によってバラツキがございます。
この結果による損害について当社に関知しませんので、予めご了承願います。