



実測データ

■表面磁束密度

材質	N40
寸法	20×8×4(2-M3皿穴)
品番	neo-4223
測定値(表面磁力)	0.4020T / 4020G
計測器	UHS-3DS(NDK)




表面磁束密度分布



■鉄板への吸着力

条件	鉄板からマグネットを垂直方向に剥がした時の力
測定値	32.08N 3.271kgf
計測器	FGP-50(SIMPO)



※対象1個を3回計測した平均値

本データは実測値ではございますが、保証値ではございません、また個体によってバラツキがございます。
この結果による損害について当社に関知しませんので、予めご了承願います。