



## 実測データ

### ■表面磁束密度

材質	N40
寸法	Φ8×4(M2.5皿穴)
品番	neo-4240
測定値(表面磁力)	0.4970T / 4970G
計測器	UHS-3DS(NDK)




### ■鉄板への吸着力

条件	鉄板からマグネットを垂直方向に剥がした時の力
測定値	11.66N 1.189kgf
計測器	FGP-50(SIMPO)

※対象1個を3回計測した平均値

イメージ



本データは実測値ではございますが、保証値ではございません、また個体によってバラツキがございます。  
この結果による損害について当社は関知しませんので、予めご了承ください。