



## 実測データ

### ■表面磁束密度

材質	N40
寸法	8×8×2(M2.5皿穴)
品番	neo-4269
測定値(表面磁力)	0.4030T / 4030G
計測器	UHS-3DS(NDK)




### ■鉄板への吸着力

条件	鉄板からマグネットを垂直方向に剥がした時の力
測定値	10.56N 1.077kgf
計測器	FGP-50(SIMPO)

※対象1個を3回計測した平均値

イメージ



本データは実測値ではございますが、保証値ではございません、また個体によってバラツキがございます。  
この結果による損害について当社に関知しませんので、予めご了承願います。