



実測データ

■表面磁束密度

材質	N40
寸法	8×8×3(M2.5皿穴)
品番	neo-4270
測定値(表面磁力)	0.4670T / 4670G
計測器	UHS-3DS(NDK)




表面磁束密度分布



■鉄板への吸着力

条件	鉄板からマグネットを垂直方向に剥がした時の力
測定値	13.72N 1.399kgf
計測器	FGP-50(SIMPO)

イメージ



※対象1個を3回計測した平均値

本データは実測値ではございますが、保証値ではございません、また個体によってバラツキがございます。
この結果による損害について当社に関知しませんので、予めご了承ください。