



# 実測データ

## ■表面磁束密度

材質	N40
寸法	10×10×5(M3皿穴)
品番	neo-4274
測定値(表面磁力)	0.5210T / 5210G
計測器	UHS-3DS(NDK)




## ■鉄板への吸着力

条件	鉄板からマグネットを垂直方向に剥がした時の力
測定値	23.22N 2.368kgf
計測器	FGP-50(SIMPO)

※対象1個を3回計測した平均値

イメージ



本データは実測値ではございますが、保証値ではありません、また個体によってバラツキがございます。

この結果による損害について当社は関知しませんので、予めご了承願います。