



実測データ

■表面磁束密度


材質	N40
寸法	12×12×6(M3皿穴)
品番	neo-4277
測定値(表面磁力)	0.4770T / 4770G
計測器	UHS-3DS(NDK)



■鉄板への吸着力

条件	鉄板からマグネットを垂直方向に剥がした時の力
測定値	33.56N 3.422kgf
計測器	FGP-50(SIMPO)

イメージ



※対象1個を3回計測した平均値

本データは実測値ではございますが、保証値ではございません、また個体によってバラツキがございます。
この結果による損害について当社に関知しませんので、予めご了承ください。