吸着力・鉄板吊り下げ試験

データ更新日
2025/1/29

材質	N40	寸法	Φ12×10
品番	neo-2997		表面処理：Ni-Cu-Ni

●吸着力計測

非磁性板を挟んだ鉄板からﾏｸﾞﾈｯﾄを垂直方向に剥がした時の力を計測　※0＝非磁性板なし



測定器
FGP-50(SIMPO)

N極を吸着面

■鉄板吊り下げ計測

非磁性板を挟んだ鉄板にﾏｸﾞﾈｯﾄを取り付け、吊り下げ保持できる重量の限界値を計測　※0＝非磁性板なし



鉄板の外径	Φ50
表面処理	ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ

鉄板の外径は0(表面)以外は変更する場合あり。

N極を吸着面





本データは実測値ですが、保証値ではございません、また個体や測定条件によってバラツキがございます。
HP記載の数値は下限値・安全値等を考慮しておりますので、本データとは一致しません。
本データは改良、見直しにより予告なく変更する場合がございます。
この結果による損害について当社は関知しませんので、予めご了承願います。

キャナック電子工業株式会社